




Installatiemethode



Ashlar

Brick

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie. www.interface.com/disclaimer.

Product Employ Constant **Kleur** AZURE **Collectie** Tapijttegel
Grondstof CQuest™Bio

Product Specificaties

Constructie	Getufte Boucle met Patroon
Garen	100% Solution Dyed Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Verpakking	5m2 Box

Aanvullende Product Specificaties

Poolinzetgewicht	462.00 g/m ² ± 5%
Totaalgewicht	3,741 g/m ² ± 5%
Poolhoogte	2.20 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	5.2 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4
Aantal Noppen per m ²	177609 /m ² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract
Zwenkwiel Classificatie	BS-EN 985 r ≥ 2.4
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Solidité des coloris à la lumière	≥7 (ISO 105-B02)
Light Reflectance Value (LRV-L)	35.16
Light Reflectance Value (LRV-Y)	8.98
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	24 dB
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.15
Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	- 0.01
Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0.02
Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0.04
Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0.15
Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0.27
Sound Absorption (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0.32

Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	65.6 %
Pre-consumer (Totaal)	65.60 %

Post-consumer (Totaal)	0.00 %
Gerecycled Garen	0.00 %
Pre-consumer (Garen)	0.00 %
Post-consumer (Garen)	0.00 %
Totale biobased content	10.6 %
Totale gerecyclede content & biobased content	76.2 %
Kwaliteit Binnenklimaat	Frans A+
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	5.72 kg CO ₂ eq./m ²
Gehele CO2 levenscyclus	Certified Carbon Neutral Floors™
Installatieverlies	Ashlar – 3-5 %
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Technische Informatie	
Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 years
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Certified Facilities in Europe