




Palatino




Specificatie volgens EN 1307






Fabricagemethode	ISO 2424			Getuft 1/10 "				
Aspect	ISO 2424			Gesneden pool				
Verfmethode				Stukverf continu				
Dimensie	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)					
Drager	ISO 2424			Polyester vlies				
Rug	ISO 2424			DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®				
Poolmateriaal	ISO 2424			BCF Polyamide 6.6				
Totale dikte	ISO 1765	mm	8.0					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	5.0					
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4450					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	1100					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	845					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.169					
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1500					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307			33 Projectgebruik - zwaar gebruik				
Luxe klassering	EN 1307			LC 3				
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2					
Contactgeluidsisolatie ΔL_w	ISO 10140	dB	25					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.06	0.08	0.25	0.38	0.50
Geluidsreductie	ISO 354	α_w	0.20					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.054					
Brandgedrag	EN 13501-1			Bfl - s1 (onverlijmd getest)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info			76C4034E				







 Geproduceerd door:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041
 0493-CPR-0002



Tarkett's tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Opmerking: Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn onderhevig aan normale productietoleranties. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: professionals.tarkett.com

NL-20180921