DESSO Textiele vloerbedekking - Kamerbreed

Palatino .

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 “					
Aspect	ISO 2424		Gesneden pool					
Verfmethode			Stukverf continu					
Breedte		cm	400					
Drager	ISO 2424		Polyester - polyamide fleece					
Rug	ISO 2424		Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing					
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF Polyamide 6.6					
Totale dikte	ISO 1765	mm	7.5					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	5.0					
Totale massa	ISO 8543	g/m²	2250					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m²	1100					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m²	845					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm³	0.169					
Noppental	ISO 1763	/dm²	1500					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik					
Luxe klassering	EN 1307		LC 4					
Contactgeluidsisolatie ΔL_W	ISO 10140	dB	26					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.03	0.05	0.11	0.29	0.48	0.56
Geluidsreductie	ISO 354	α_w	0.20					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (verlijmd getest)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-					

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Geproduceerd door:

Tarkett BV
Parallelweg 14
NL - 5051 HG Goirle

Bfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Tarkett's tapijtproducten moeten worden geinstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: professionals.tarkett.com

NL-20180509

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk