


Protect

Specificatie volgens EN 1307



Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/8 "	
Aspect	ISO 2424	Gesneden pool	
Verfmethode		Strengverf	
Dimensie	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (16 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	
Rug	ISO 2424	DESSO ProBase	
Poolmateriaal	ISO 2424	80% wol - 20% polyamide	
Totale dikte	ISO 1765	mm	10.0
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	5.2
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4800
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	1470
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	790
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.152
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1110
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307		
Luxe klassering	EN 1307		
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	
Contactgeluidsisolatie ΔL_w	ISO 10140	dB	
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	
Geluidsreductie	ISO 354	α_w	
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	
Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl - s1 (onverlijmd getest)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		



EN 14041
0493-CPR-0002

Geproduceerd door:

Tarkett BV
Taxandrieweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk



Tarkett's tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: professionals.tarkett.com

NL-20180510