


Tempra

Specificatie volgens EN 1307



Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool	
Verfmethode		Stukverf continu	
Dimensie	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	
Rug	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver®	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	5.0
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2.2
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4000
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	580
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	360
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.164
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1620
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 1	
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,20
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	20
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.01 0.07 0.21 0.24 0.31
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.15
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.046
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1 (onverlijmd getest)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	DAAE47D4	





EN 14041
0493-CPR-0002


Geproduceerd door:


Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk


















































Tarkett's tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: professionals.tarkett.com

NL-20180510